

Технические характеристики

www.werzalitopt.ru				
Особенности	Ед. измерения	Стандартные значения	Значения продукции Gentaş Werzalit	Стандарт измерения
Удельный вес	gr/cm ³	0,7-0,8	0,79	DIN -52361
Прочность на изгиб	N/mm ²	35	35	DIN -52362
Ударпрочность	kg/m ²	10-12	12	DIN -52189
Сопротивление удерживания винтов (4 мм саморез по дереву)	N/mm ²	100-150	156	WERZALIT
Индивидуальная твердость	N/mm ²	60-70	98	DIN -50351
Устойчивость к царапинам	-	Уровень 7\8	7	ERICHSEN 239
Устойчивость к трению	-	85	85	ERICHSEN 239
Прочие показатели качества	1)Устойчив к воздействию средств по уходу за домом 2)Устойчивость к трению высокая 3)Устойчивость к тлению сигареты: хорошее 4)Сохранение пятен . Не оставляет следов			DIN- 53799
Набухание в воде	-	%0,2-0,3	0,2	DIN -52364
сопротивление диффузии водяного пара	-	60.000	60000	DIN -52615
Жароустойчивость (Постоянное /кратковременное воздействие)	С	значение -78+92/+180	значение -78+92/+180	WERZALIT
Коэффициент теплопередачи	W/КК	0,13	0,13	DIN 52616
Коэффициент теплового расширения	cm/cmC	1,8*10-5	1,8*10-5	DIN 52612